

DINITROL 3125 HS

Universalschutz

Eigenschaften:

- Braun
- Hart / Wachsartiger Film
- Dünnes UBC
- Tropffreie Applikation
- Universell
- Langzeitlagerung

Applikation:

DINITROL 3125 HS reißt, platzt oder blättert nicht und ist für den Einsatz von Oberflächen innen und außen für Fahrzeuge, LKWs und Busse geeignet. Das Produkt ist insbesondere für den Einsatz bei alten Fahrzeugen geeignet, bei denen die Korrosion am Unterboden sichtbar ist. Schwer korrosionsgeschädigte Bereiche können gemeinsam mit DINITROL ML bearbeitet werden.

Verarbeitung:

DINITROL 3125 HS wird mit manuellen oder halbautomatischen Verarbeitungsgeräten aufgetragen und ist für den Einsatz in Airmix- oder Airlessgeräten geeignet. Trockene Lagerung erforderlich, nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien, Hitze und direktem Sonnenlicht aufbewahren. Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 30°C gelagert werden. Wenn das Produkt bei niedrigen Temperaturen gelagert wird, sollte der Behälter 24 Stunden vor Verwendung bei einer Temperatur von 15 – 25°C gelagert werden. Die Anwendungstemperatur sollte zwischen 15 und 30°C liegen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 3125 HS

Universalschutz

Corrosion Protection Corrosion Protection

Technische Daten:

Farbe:	dunkelbraun
Filmtyp:	weich, wachsartig
Dichte bei 23°C:	830 kg/m ³
Viskosität bei 23°C, DIN 4:	30 – 50 s
Festkörper:	45% nach Gewicht
Flammpunkt:	30°C
Aromatenteil im Lösungsmittel:	< 0,5%
Empfohlene Nassfilmstärke:	80 µm
Empfohlene Schichtstärke:	30 µm
Trockenzeit:	1 Stunde
Kältestabilität:	- 30°C
Einfluss auf den Lack:	kein
Reinigung:	Testbenzin
Hitzeresistenz:	< 90°C
Salzsprühtest:	480 Stunden

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com