

## DINITROL 6050 Plus

### 2 K Polyesterspachtel

Body Repair

Body Repair

#### Produkteigenschaften:

DINITROL 6050 Plus ist ein 2K Polyesterreparaturspachtel, der dem Fachmann ein Arbeiten auf sämtlichen im Fahrzeugbereich vorkommenden Untergründen ermöglicht.

DINITROL 6050 Plus haftet auf normalem Stahlblech, galvanisch verzinktem Stahlblech, feuerverzinktem Stahlblech, sensimierverzinktem Stahlblech, grundierten und gefüllten Oberflächen, gesunden 2K-Acryl-lacken (matt geschliffen), auf GFK-Teilen, Hartpolyurethan.

Polystar ist gut ziehfähig und leicht schleifbar.

#### Vorbehandlung:

##### Thermoplastische Lackaufbauten:

Abschleifen, Untergrund aufräumen, gut reinigen, z.B. mit Siliconentferner.

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, gesund, stahlzunder- und rostfrei sein.

##### 2K-Lacke:

Mattschleifen, staub- und fettfrei machen.

##### Galvanisch verzinkte Stahlbleche:

Mit Verdüner oder Ethylacetat reinigen.

##### Feuerverzinkte Bleche:

Mit NC-Verdüner oder Siliconentferner reinigen.

##### Aluminiumuntergründe:

Leicht anschleifen (wegen der unterschiedlichen Aluminiumlegierungen sollten stets Haftversuche durchgeführt werden).

#### Verarbeitung:

Der Spachtel wird mit 2 – 3% Härterpaste sorgfältig vermischt und der gebrauchsfertige Spachtel auf die Reparaturstelle aufgetragen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 5 – 6 Minuten, je nach Temperatur und Härterzugabe. Die Oberfläche ist nach 20 – 30 Min leicht schleifbar.

Übergänge zu vorhandenen Lackierungen sind bei sämtlichen Untergründen problemlos herzustellen.

#### Hinweis:

Bei Temperaturen unter + 5°C härten DINITROL 6050 Plus nicht aus. Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden, da sonst Möglichkeit einer Lackverfärbung nicht auszuschließen ist.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com

## DINITROL 6050 Plus

2 K Polyesterspachtel

Body Repair

Body Repair

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	ungesättigte Polyesterharze
Härterssystem::	Dibenzoylperoxidpaste 50%ig
Flammpunkt:	< 31°C
Spez. Gewicht:	1,8 g/ml
Verarbeitungszeit	ca. 5 min
Lagerzeit:	12 Monate (15°C – 25°C)
Gebindegröße:	2 kg Dose 3 kg Kartusche 10 kg Kartusche

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten sofort nach der Entnahme geschlossen werden

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com